

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL

CHARAKTERISTIKA

Jednosložkové lepidlo na bázi speciálních disperzí a plniv, bez obsahu rozpouštědel určené pro aplikace v interiéru a exteriéru, odolné UV záření a dilataci podkladů, je přetíratelné, snadně se nanáší a vytvrzuje odpařením vody.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Univerzální montážní lepidlo je určeno pro montážní lepení soklových podlažních lišt a U-PVC, dekorativních a izolačních plochých materiálů, desek a lemavek z pěnového polystyrenu a tvrdé PU pěny, ostění dřevěných oken a dveří a obkládacích panelů ze dřeva, dřevotřísky, OSB, MDF, sádkartonu, U-PVC, lepení vnitřních parapetů, izolačních obkladů a lišt, lepení většiny materiálů jako dřevo, beton, kov, kámen, polystyrén, laminát apod., i na nepřilíši rovné podklady. Nevhodné pro lepení polypropylenu, polyethylenu, akrylového skla a na živичné povrchy.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být suché, soudržné, bez mastnoty a prachu. Seřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte dle potřeby seříznutou aplikační špičku a pomocí aplikační pistole nanášejte lepidlo v bodech nebo pruzích jedním směrem na lepený materiál a silně přitiskněte k podkladu. Korekce spoje lze provádět maximálně do 15 minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vzhled: Tixotropní pasta
- Měrná hmotnost: 1,62 g/ml
- Doba zpracování: 15 min
- Vytvrzování: 24 až 72 hodin při závislosti na teplotě, savosti povrchu a tloušťce lepidla
- Sušina: 78 %
- Pevnost v tahu
 - 20 kg/cm² při +23 °C za 4 hodiny
 - 30 kg/cm² při +23 °C za 8 hodin
 - 40 kg/cm² při +23 °C za 72 hodin
- Pevnost ve smyku
 - 10 kg/cm² při +23 °C za 4 hodiny
 - 20 kg/cm² při +23 °C za 8 hodin
 - 30 kg/cm² při +23 °C za 72 hodin

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL

- Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
- Teplotní odolnost po úplném vytvrzení: -30 °C až + 80 °C
- Odolnost UV záření: ano

SPOTŘEBA

400–1000 g/m² v závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení.

BARVA

Světle šedá

BALENÍ

kartuše 315 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v originálním neporušeném obalu v teplotním rozmezí +5 °C až +25 °C má lepidlo skladovatelnost 24 měsíců. Garantujeme životnost tohoto výrobku do data expirace uvedeného na vrchní části obalu (EXP.)

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz