

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO JEDNOSLOŽKOVÉ UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO NA BÁZI SYNTETICKÝCH KAUKČUKŮ A ROZPOUŠTĚDEL

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO je univerzálně použitelné lepidlo na bázi syntetického kaučuku a rozpouštědel. Je vhodné pro lepení velkých ploch papíru, lepenky, kůže, dřeva, textilu, plastových fólií (kromě PE a PP), izolačních materiálů a plastů. Má velmi dobrou přilnavost k povrchově upraveným i neupraveným kovům. Speciální ventil umožňuje rovnoměrný nástřik lepidla. Tepelná odolnost +80 °C.

- Vynikající nanášení lepidla díky speciálnímu ventilu
- Rovnoměrný nástřik lepidla
- Odolnost do + 80 °C
- Rychlé a okamžité lepení
- Univerzální použití
- Pro velké plochy
- Lepí lakované i nelakované kovy
- Vynikající přilnavost

POUŽITÍ

MASTERSil® UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO je určené k plošnému lepení papíru, plastů, korku, dřeva, textilií, lakovaných i nelakovaných kovů v čalounictví, autopřemyslu a reklamě; pro hobby i profesionální aplikace. **NENÍ VHODNÉ PRO LEPENÍ POLYSTYRENU.**

PRACOVNÍ POSTUP

Podklad musí být suchý, odmaštěný, bez prachu, zbavený zbytků lepidel a nesoudržných vrstev. Před použitím obsah nádoby důkladně protřepejte alespoň 1 minutu za slyšitelného zvuku kuliček a teplotě +15 °C. Lepidlo aplikujte na obě lepené plochy ze vzdálenosti 20-30 cm a nechte 8-12 minut zaschnout/odvětrat. Následně plochy spojte, slisujte, můžete zatížit, pevně přitisknout. Doba schnutí lepidla závisí na lepeném materiálu a teplotě okolí. Optimálního výsledku je dosaženo přibližně po 24 hodinách. Po aplikaci otočte nádobu dnem vzhůru a několikrát stiskněte ventil. Tím zabráníte vytvrzení lepidla v trysce.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO JEDNOSLOŽKOVÉ UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO NA BÁZI SYNTETICKÝCH KAUKČUKŮ A ROZPOUŠTĚDEL

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Fyzikální stav: aerosol/kapalina
- Barva: nažloutlá/hnědá
- Aplikace: ideálně od +15 °C až +30 °C
- Teplotní odolnost: do +80 °C
- Obsah pevných částic: cca 20 %

Nižší teploty a větší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit

BARVA

Nažloutlá až hnědá

BALENÍ

Tlaková nádoba/aerosol 400 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5 °C až +30 °C po dobu uvedenou na výrobku. Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu, ve svislé poloze ventilem vzhůru, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a vznícení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz