

ZINEK OPRAVNÝ RYCHLESCHNOUCÍ LESKLÝ LAK S OBSAHEM 70 % ZINKU

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® ZINEK OPRAVNÝ Je rychleschnoucí lesklý lak obsahující 70% zinku, má vynikající kryvost a přilnavost na téměř veškeré kovy. Je otěru odolný a má výtečnou barevnou shodu s pozinkovanými povrchy. Poskytuje ochranu proti korozi čerstvě broušených nebo řezaných materiálů. Je vhodný pro opravy pozinkovaných dílů a součástí. Vytváří hladký, lesklý film bez pórů, který odolává teplotám do +250 °C, krátkodobě až +300 °C Díky barevné shodě vypadá oprava protikorozní ochrany jednotně. Má vynikající elektrickou vodivost podporující elektrické svařování. Lze jej přelakovat. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

- barevná shoda s pozinkovanými povrchy
- odolnost proti otěru a vnějším vlivům
- přilnavost k široké škále kovů
- vynikající elektrická vodivost
- vynikající krycí schopnost
- tepelná odolnost až do +300 °C
- 70 % obsah zinku
- přetíratelný
- rychlé schnutí
- lesklý povrch

POUŽITÍ

MASTERSil® ZINEK OPRAVNÝ má široké použití ve strojírenství, kovoprůmyslu, opravárenství, výroba lodí, karosérií, strojů, nástrojů, vozidel, potrubí atd. Má výtečnou přilnavost na většinu materiálů, rychle zasychá. Ochrana svárů a jiných spojů proti následné korozi. Je vhodný pro zinkování kovů za studena a také pro opravy poškozených zinkových povrchů (např. vrtaných, svařovaných, řezaných míst).

PRACOVNÍ POSTUP

Povrch musí být suchý, čistý a důkladně odmaštěný, zbavený volných částic. Sváry doporučujeme čistit ocelovým kartáčem, brusným papírem nebo jiným brusným zařízením. Mechanicky odstraňte uvolněnou rez. Před použitím 2-3 minuty protřepávejte nádobu za slyšitelného zvuku kuličky. Na řádně připravené povrchy nanášejte ze vzdálenosti 20-30 cm (sprej udržujte, pokud možno ve svislé poloze) v souvislých páslech a tenkou vrstvou.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz

ZINEK OPRAVNÝ RYCHLESCHNOUCÍ LESKLÝ LAK S OBSAHEM 70 % ZINKU

TIP: Doporučujeme začínat a končit nástřik mimo podklad, tím dosáhnete rovnoměrného nanášení a eliminujete kapky na okrajích. Doporučujeme nanášet dvě vrstvy. V případě potřeby nanášejte každou další vrstvu vždy kolmo na směr předchozího nástřiku. V případě potřeby lze korekční nástřik ihned odstranit syntetickým ředidlem S 6006 nebo S 6001. Po aplikaci vyčistěte trysku (otočte nádobku dnem vzhůru a stříkněte skrz), abyste zabránili ucpání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Fyzikální stav: aerosol/kapalina
- Barva: Zinková lesklá
- Aplikace: ideálně od +10 °C až +30 °C
- Vydatnost ze 400 ml dózy: 2–3 m²
- Zasychání při +25 °C a relativní vlhkosti <75 %:

15 minut – nelepivý pro prach

30 minut – nelepivý na dotyk, možnost nanášet další vrstvu

12 hodin vytvrzené

Nižší teploty a větší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit

BARVA

Zinková matná

BALENÍ

Tlaková nádoba/aerosol 400 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5 °C až +30 °C po dobu uvedenou na výrobku. Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu, ve svislé poloze ventilem vzhůru, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a vznícení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz