

PARKETOVÝ TMEL PRUŽNÝ JEDNOSLOŽKOVÝ TMEL NA BÁZI POLYAKRYLÁTU

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Parketový tmel pružný je jednosložkový, plastický a vysoce elastický tmel určený k vyplnění rýh, prasklin a spár dřevěných a laminátových podlah, dřevostaveb, pergol, stejně tak má vynikající přilnavost ke zdivu, cihle, omítkám, sádkkartonu, téměř všem stavebním materiálům jejich kombinací, stejně tak k oplechování z lakovaných plechů, nerezí a pozinkované oceli. Je určen pro použití v interiérech a exteriérech. Má vynikající UV odolnost a po vyschnutí je přetíratelný. Neobsahuje žádná rozpouštědla, po vytvrzení je voděodolný. Tmel má rovněž vynikající přilnavost k surovému dřevu i ke dřevu ošetřenému základními nátěry podlah ve zdech a zdivu.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Parketový tmel pružný je vhodný pro tmelení a spárování okolo truhlářských produktů, různých typů dřevostaveb, spáry dřevěných podlah a lišt v napojení vzájemně nebo se stěnou v interiérech i exteriérech. Rovněž opravy fasád, prasklin a spár v sádkkartonech. Je pružný, lehce se nanáší, přetíratelný, v mnoha odstínech dřevěných podkladů. Tmel udrží pohyb a zejména zabrání vnikání prachu a vody do spár. Díky své pružnosti a přilnavosti k podkladům zamezí pronikání prachu a vody

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a zbavené prachu. Nanášejte aplikační pistolí, okolí spáry chraňte maskovací páskou, uhladte vodou (štětkem, stěrkou a odstraňte pásku do 15 min. Čerstvý tmel lze odstranit vodou, po zaschnutí pouze mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Systém reakce: odpařením vody
- Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C
- Teplotní odolnost: -30 °C až +80 °C
- Hustota: 1,60 – 1,70 g/cm³
- Doba zpracování: 15 min.
- Rychlost vysychání: 2 mm/24 hod.
- Napětí při 100% prodloužení podle ISO 8339 [N/mm²] při 23 °C: 0,32
- Prodloužení při přetržení podle ISO 8339 [%]: 148
- Tvrdost ShA: 25
- Změna hlasitosti podle ISO 10563 [%]: -30
- Reakce na oheň ISO 11925: třída E
- Průtokový odpor podle ISO 7390 a PN-EN 15651 [mm]: 0

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz

PARKETOVÝ TMEL PRUŽNÝ JEDNOSLOŽKOVÝ TMEL NA BÁZI POLYAKRYLÁTU

- Flexibilní návrat ISO 7389 [%]: <40
- Mikrobiologický růst podle ISO 846, metoda B: 0
- Vydatnost kartuše 315 ml – spára 4 x 4 mm = cca 18,5 m
- Prohlášení o vlastnostech / DoP 30/U/2015
- PN-EN 15651-1:2013 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější aplikace; typu F-EXT-INT

Parketový tmel PRUŽNÝ	8595169219346	30404114	buk
	8595169219360	30404316	dub
	8595169219384	30404515	ořech
	8595169219339	30404012	smrk
	8595169219353	30404216	mahagon
	8595169219377	30404415	třešeň
	8595169256440	30412400	bříza
	8595169256471	30412700	světle šedá
	8595169256464	30412600	antracit

BALENÍ

kartuše 315 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5 °C až +25 °C.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz